



2-K-Schwemmozinn-Ersatz

- Alternative zu bleihaltigem Schwemmozinn, einfach zu verarbeiten weniger Arbeitsgänge
- Keine Erhitzung von Karosserieteilen erforderlich, kein Verziehen, keine Beschädigung von Schutz- und Konservierungsbeschichtungen
- Zeitsparend, da Karosserieteile ohne Demontage repariert werden können



Eigenschaften:

- Zur Nachbearbeitung von Reparaturstellen auf metallischen Oberflächen (z. B. Aluminium und Stahl)
- Keinerlei Erwärmung erforderlich
- Keine Demontage von Karosserieteilen oder von wärmeempfindlichen Einbauten (Airbags / Tank / Verkleidungsteile) erforderlich
- Problemlose Anwendung auf Aluminium
- Einfache und saubere Verarbeitung, kein Abfließen wie bei Zinn
- Einfaches Schleifen, Modellieren und Formen
- Ermöglicht dicke Schichten bis max. 10 mm
- Lange Verarbeitungszeit von ca. 60 Minuten
- Überlackierbar mit einer Vielzahl von Lacksystemen
- Verwendbar mit jeder handelsüblichen 310-ml-Kartuschenpistole (mechanisch/elektrisch/Druckluft)
- Für optimale Ergebnisse empfehlen wir unsere Druckluft-Kartuschen-Pressen (Art.-Nr. 713 089)

Technische Daten:

Farbe:	Grau
Topfzeit (25 °C):	60 Minuten
Aushärtung bei Raumtemperatur (25 °C):	8 bis 24 Stunden
Beschleunigte Aushärtung (60-70 °C):	60 Minuten
Abkühlphase (nicht unter Raumtemperatur / 25 °C):	60 Minuten
Schichtdicke:	min. 2,5 mm/max. 10 mm
Temperaturbeständigkeit:	max. 90 °C

Lieferumfang:

Kartusche inklusive 2 Mischerdüsen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	Inhalt
902815	2-K-Schwemzminn-Ersatz	ohne Mischerdüsen	265 ml
902818	2-K-Schwemzminn-Ersatz	inkl. 2 Mischerdüsen	265 ml

Optionales Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Inhalt
701001-01	Handkartuschenpistole „Profi-Line“	
902816	Mischerdüsen	2 Stck.