

Zum Löten von Kupfer, Messing, Bronze, Edelstählen etc.
Flussmittel Silberhartlot



Eigenschaften:

- Flussmittel DIN EN 1045-FH 10 zum Löten von Kupfer, Messing, Bronze, Edelstählen, Nickel und Nickellegierungen sowie Hartmetallen
- Temperatureinsatzbereich +550 °C bis +800 °C
- Pastös
- Für alle Hartlotverbindungen mit Silberlot

Anwendung:

Zu bearbeitende Flächen vor dem Einsatz des Flussmittels reinigen. Flussmittel auftragen, danach kann mit den Lötarbeiten begonnen werden.

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Inhalt | Temperatureinsatzbereich |
|----------|---------------------------|--------|--------------------------|
| 902226 | Flussmittel Silberhartlot | 500 g | +550 °C bis +800 °C |